ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ОГРН 1025002689601 ИНН/КПП 5021012366/502101001
142181, Россия, Московская область, г. Климовск,
Бережковский проезд, д. 10

Телефон: +7 (495) 585-1341
Факс: +7 (495) 580-5782
ktz@ktz.su

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС11.И00071 от 25.12.2015

Паспорт качества № 242

Трубы из полиэтилена для газопроводов
ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437)

Подлежат обязательной сертификации
Разрешение на применение №РРС 00-047513 от 03.04.2012
Сертификат соответствия №С-РТЭ.002.ТУ.00194 от 14.07.2014
Сертификат соответствия №ЮАЧО.RU.1402.Н00216 от 25.05.2015 г.
Сертификат соответствия №РОСС RU.АЮ85.В39289 от 06.06.2014

Условное обозначение продукции: **Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8**
№ партии: **07-16-05021**
Дата изготовления: **с 12.05.2016 по 14.05.2016**
Размер партии, м: **2 400**
Марка сырья: **Полиэтилен ПЭ2НТ11-9**

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	Таблица 3 п.1	Соответствует
2	Средний наружный диаметр, мм	63,0+0,4	63,2
3	Толщина стенки, мм	5,8+0,7	6,0-6,3
4	Овальность после экструзии, мм, не более	1.5	0,8
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	583
6	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3	0,86
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С нач.напряж.12,4 МПа, контр.время, ч., не менее	100	>102
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С нач.напряж.5,4Мпа, контр.время, ч., не менее	165	>167
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С начальном напряжении 5,0 Мпа, контр.время, ч., не менее	1000	>1002
10	Стойкость к газовым составляющим при 80°С и нач. напряж. в стенке трубы 2МПа,, ч., не менее	20	>20,5
11	Термостабильность при 200°С, мин, не менее	20	>60
12	Стойкость к медленному распространению трещин при 80°С, для труб номинальной толщиной стенки более 5 мм, ч., не менее	500	Выдерживает
Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ15150, раздел 10, в условиях 5 (навесы). Допускается хранение труб в условиях 8 (открытые площадки) сроком не более 6 мес.			
Гарантийный срок : 2 года со дня изготовления			

Заключение ОТК: Качество Труб из полиэтилена для газопроводов соответствует требованиям ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437).

Контролер производства (должность, подразделение) _____ (подпись) Хамаян Ю.А. (расшифровка подписи)

ОТК

13 мая 2016 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ОГРН 1025002689601 ИНН/КПП 5021012366/502101001
142181, Россия, Московская область, г. Климовск,
Бережковский проезд, д. 10

Телефон: +7 (495) 585-1341
Факс: +7 (495) 580-5782
ktz@ktz.su

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС11.И00071 от 25.12.2015

Паспорт качества № 694

Трубы из полиэтилена для газопроводов
ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437)

Подлежат обязательной сертификации
Разрешение на применение №РРС 00-047513 от 03.04.2012
Разрешение на применение № РРС 00-047513 от 03.04.2012 г.
Сертификат соответствия №С-РТЭ.002.ТУ.00194 от 14.07.2014
Сертификат соответствия №ЮАЧО.RU.1402.Н00216 от 25.05.2015 г.
Сертификат соответствия №РОСС RU.АЮ85.В39289 от 06.06.2014
Сертификат соответствия №РОСС RU. АЮ85.В39289 от 06.06.2014 г.

Условное обозначение продукции: **Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32 х 3,0**
№ партии: **07-16-17002**
Дата изготовления: **с 03.02.2016 по 05.02.2016**
Размер партии, м: **13 100**
Марка сырья: **Полиэтилен ПЭ2НТ11-9**

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	Таблица 3 п.1	Соответствует
2	Наружный диаметр, мм	32+0,3	32,1
3	Овальность после экструзии, мм, не более, мм	1,3	0,3
4	Толщина стенки, мм	3,0+0,4	3,0-3,4
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	688
6	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3	1,5
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С нач.напряж.12,4 МПа, контр.время, ч., не менее	100	102
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С нач.напряж.5,4Мпа, контр.время, ч., не менее	165	167
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С начальном напряжении 5,0 Мпа, контр.время, ч., не менее	1000	1002
10	Стойкость к газовым составляющим при 80°С и нач. напряж. в стенке трубы 2МПа,, ч., не менее	20	>20,5
11	Термостабильность при 200°С, мин, не менее	20	>60
Условия и срок хранения: Трубы хранят по ГОСТ15150, раздел 10, в условиях 5 (навесы). Допускается хранение труб в условиях 8 (открытые площадки) сроком не более 6 мес.			
Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления			

Заключение ОТК: Качество Труб из полиэтилена для газопроводов соответствует требованиям ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437).

Заместитель начальника ОТК — (должность, подразделение)
(подпись)
Щербакова Л.В. — (расшифровка подписи)
8 февраля 2016 г.